



de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

FICHA TÉCNICA

Sistema Producto Sistema		Oxicarete
Descripción		Sistema ácido para patinar y oxidar superficies de cemento, morteros u hormigones.
Ventajas y Posibilidades		Aplicado sobre superficies de cemento da un aspecto de hierro o piedra oxidada. Da aspecto vintage o añejo. Ideal para transformar superficies de cemento viejas. Aplicable a MicroCemento, MicroBeton, Matterico, ThinCrete, Impreton, Hormigón Alisado, Placas Zatox y Placas Betrox. Aplicado en placas de Cemento da el aspecto de hierro Oxidado. Buena alternativa al acero corten. Es un producto que tinte el cemento u hormigón, no es pintura.
Características básicas	Espesor	N/A
	Usos	Comercial y Residencial. Interior y exterior
	Superficies a revestir	Suelos, paredes, encimeras, escaleras, etc. (en pisos extremar protección)
	Colores	Oxido - Verde Musgo - Ladrillo - Negro -
Aplicación	Composición del Sistema	Líquido mono componente



de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	Soporte	Superficies de cemento, morteros u hormigón totalmente curados
	Preparación de soporte	<p>El soporte debe estar limpio de aceites, grasas y sin protección.</p> <p>Retirar todo tipo de selladores o ceras mediante métodos abrasivos.</p> <p>El OxiCrete debe poder penetrar en la superficie de cemento.</p> <p>Aspirar todo el polvo.</p> <p>La superficie debe estar seca.</p> <p>Delimitar los cambios de color con amoladora.</p> <p>Proteger con cintas y plásticos las zonas que no se desean tratar.</p> <p>No usar ácido para limpiar el soporte</p>
	Mezclado y herramientas	<p>OxiCrete viene listo para usar.</p> <p>Según el aspecto a lograr puede ser aplicado con pincel, trapos, esponja o pulverizador (sin partes metálicas).</p> <p>No usar herramientas de metal</p> <p>Dependiendo el color de la base será el tono a lograr y sus variaciones.</p>
	Proporción de mezcla	N/A



	Modo de aplicación	<p>Pulverizado: Aplicar el OxiCrete en fina capa sobre toda la superficie sin formar charco. Fregar si se producen charcos con un cepillo para distribuir el exceso. Mantener húmedo mediante el pulverizado o moviendo de un lado al otro los excedentes con un cepillo durante 5 a 10 minutos. Dependiendo el acabado buscado se podrá estirar este proceso en el tiempo o repetir el mismo. Se puede aplicar un color tras otro o al mismo tiempo para lograr más efectos. Una vez seco retirar el residuo en polvo que se forma con abundante agua y cepillo de cerdas. Proteger con Polifan. Precaución con las áreas adyacentes para no manchar zonas sin color o con distintos colores.</p>
	Limpieza de herramientas	Abundante agua
	Condiciones de aplicación	El soporte debe estar seco y frio. No aplicar con previsión de lluvias
	Temperatura de soporte	15 a 20 grados
	Temperatura ambiente	15 a 25 grados
	Humedad del Soporte	Inferior a 5%



	Consumo m2	de 140 a 220 cc por m2
Mantenimiento		<ul style="list-style-type: none">- Limpiar con Agua limpia y jabón neutro- Eliminar arenillas de la superficie- Usar mantenedores de suelos laqueados- No limpiar con elementos duros o que puedan rayar la superficie- Si la protección se deteriora ponerse en contacto con EDFAN o especialistas en laqueado de suelos de cemento- No usar lejía pura- No dejar agua estancada- Pasar fregona diariamente- Utilizar felpudos en accesos exteriores/interiores- Poner protección a sillas y muebles- No arrastrar muebles ni sillas- En caso de sillas de ruedas de plástico, se recomienda remplazar las ruedas por ruedas de silicona- Mantener limpias las ruedas en caso de sillas con ruedas.
Características Técnicas	Secado Al tacto	2hs
	Secado al transito	24 hs luego del laqueado
	Tiempo de recapado	N/A
	Cantidad de capas	Mínimo 1
	Curado total	24 hs
	Adherencia	N/A
	Abrasión	N/A
	Dureza Superficial	N/A
	Absorción de agua	N/A



de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	Impacto	N/A
	Resistencia al deslizamiento	N/A
	Resistencia al rayado	N/A
	Tipo	Líquido mono componente
	Densidad	N/A
	Contenido de sólidos	N/A
	Pot Life a 25 grados (min)	N/A
	VOC	N/A
	Resistencia al Fuego	N/A
Condiciones de Almacenamiento		En envase original cerrado y fuera del alcance de la luz directa.
Vida Útil		12 meses
Presentaciones		2,5 y 5 Lts.
Seguridad e Higiene		No verter en drenajes - Usar elementos absorbentes para los derrames - No verter en canales ríos o lagos - No ingerir - No exponer al contacto con la piel ni ojos - Aplicar en ambientes ventilados
Protección personal		Usar todos los elementos de seguridad, como ser: Anteojos, guantes de nitrato, ropa de trabajo adecuada - Mascara para gases - Respetar normas vigentes de seguridad e higiene



de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

Nota legal	Los datos y recomendaciones del presente documento son brindados por EDFAN de buena fe y con las experiencias y datos obtenidas hasta el momento. En ningún caso EDFAN es responsable del uso de la presente información. EDFAN podrá cambiar los datos e informaciones del presente documento sin previo aviso así como las propiedades y usos del producto o sistema descripto
-------------------	--