



de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

FICHE TECHNIQUE

Système Produit		FluidBéton
		Français
		Rev 9/16
Description		Revetement de sol cimentaire autonivelant et colore de faible épaisseur (2-3 mm). Idéal pour créer des surfaces avec finition et look Ciment. Applicable sur tous types de surfaces fermes.
Avantages et possibilités		<p>Peut être installé par dessus d'autres revêtements tels que la céramique, la porcelaine, le marbre, les mosaïques et les carrelage.</p> <p>Remplace les planchers de béton par sa faible épaisseur.</p> <p>Nettoyage facile - pour sa dureté et sa résistance, BetonFluid est adapté pour les zones à fort trafic.</p> <p>Il ne nécessite pas de joints, revêtements de sol continu.</p> <p>Résistant aux rayons UV.</p> <p>Facilite la Rénovation sans travaux lourds.</p> <p>Peut être utilisé en salles de bains, cuisines et toutes les pièces de la maison.</p> <p>Installation et la libération du trafic rapides.</p> <p>Permet de rénover des chambres d'hôtel ou appartements sans travaux lourds.</p>
Caractéristiques basiques	Épaisseur	Entre 2 et 3 mm
	Utilisation	Residentiel, Commercial, Industriel. Seulement en intérieur.
	Superficies à revêtir	Sols.
	Couleurs	34 Couleurs - Carte de couleurs EDFAN



de BS Construcciones
 Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
 Tel: +5411 4523 7363
 edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
 A. Icaria 134 local 08005 BCN España
 Tel: +34.93.320.90.92
 europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

Application	Composition du Système	3 composants : Poudre BetonFluid + Bouche Pores a l'eau EDFAN + Bouche Pores Polifan K12 EDFAN.
	Support	La base doit être solide, ferme et exempte d'humidité - Elle ne peut pas présenter d'humidité ascendante ou d'humidité négative - Ne peut pas être fissurée - Peut être un mortier, céramique, porcelaine, carrelage, béton, béton et de marbre - Sur les bases de ciment, installer d'abord un primaire de Liquide Concentré EDFAN, Bouche Pores acrylique au solvant ou Resifan E Primer {en fonction de la situation
	Préparation de support	Retirez toutes les pièces détachées - Mise à niveau avec Grueso (Mortier de nivellation EDFAN) si nécessaire - Retirer les cires - Il est toujours recommandé de poncer pour donner de l'adhérence et aspirer la base - Si la base s'egraine, installer un primaire avec le Bouche Acrylique au Solvant EDFN ou le Resifan E Primer selon le cas - Remplissez les fissures avec Resifan - Pour les bases à risque, utiliser le système Resifan + Maille EDFAN - La base doit être uniforme, sinon, le séchage peut être différent entre les zones de la surface et par conséquent la couleur aussi. Utilisez le même traitement pour l'ensemble de base.
	Mélange et Outils	Mélanger avec une perceuse à vitesse reduite - Outils à utiliser: truelle plane à main, truelle dentée (dents triangulaires), spatule, papier de verre, aspirateur, ponceuse, mélangeur électrique, Pulverisateur manuel, pad pour le laquage, tamis et seaux propres
	Proportion de melange	4 doses de Poudre de FluidBeton x 1 dose d'eau (propre et potable)



de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	Modo d'application	<p>Dans un seau propre, placez 1 dose d'eau - Ajouter lentement la poudre et melanger à vitesse moyenne pendant 5 minutes - Appliquer avec une truelle (truelle dentée Triangulaire) sur la surface à revetir pour maintenir une épaisseur constante - Laisser sécher pendant 48 à 72 heures - Poncer légèrement pour eliminer les eventuelles imperfections liees a l'application - Aspirer la surface et appliquer 2 couches de Bouche pores a l'eau EDFAN en laissant 2 heures entre chaque couches de séchage - Laisser sécher 24 heures et appliquer 2 couches de POLIFAN K12 EDFAN avec un écart de 2 heures entre les couches - Il est conseillé de poncer légèrement et d'aspirer la surface entre chaque couches .</p> <p>Notes: Tamiser le produit avant del'appliquer sur la base, maintenir une épaisseur constante pour maintenir l'uniformité des couleurs.</p>
	Lavage des outils	<p>Laver tous les outils a l'eau. Ne pas jeter l'eau contenant du ciment dans les egouts.</p>
	Conditions d'application	<p>Le lieu d'installation doit être totalement fermé et sec, sans courants d'air - S'il y a des secteurs exposes au soleil ou a une température différente, il est préférable de le rendre uniforme en ajustant la temperautre ou les zones d'ombre.</p>
	Température du support	<p>Entre 10 °C et 25 °C</p>
	Température ambiente	<p>Entre 10 °C et 30 °C</p>
	Humidite du Support	<p>Maximum 5% (humidite du support - pas d'humidite ascendante)</p>



de BS Construcciones
 Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
 Tel: +5411 4523 7363
 edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
 A. Icaria 134 local 08005 BCN España
 Tel: +34.93.320.90.92
 europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	Consommation par m2	0,40 gal de Poudre de BetonFluid + 0,10 L de Bouche Pores a l'eau EDFAN + 0,12 L de Bouche Pores Polifan K12 EDFAN
Protection		Bouche Pores a l'eau EDFAN et Bouche Pores Polifan K12 EDFAN
Maintenance		Nettoyer avec du savon neutre et une serpilliere - Ne pas utiliser de matériaux abrasifs pour nettoyer les taches - Appliquer une couche de cire periodiquement selon l'usage. - Appliquer un mainteneur de cire EDFAN (hebdomadaire) - Nettoyer soigneusement avant de sceller ou de cirer - Utiliser une protection en caoutchouc ou mousse pour les meubles et chaises - Ne pas faire glisser de meubles ou chaises sans protections - Ne pas laisser d'eau stagnante sur la surface - Appliquer à l'extérieur une couche de POLIFAN K12 pour l'étanchéité périodiquement selon l'utilisation - Enlever la cire et appliquer une nouvelle couche de cire périodiquement (annuellement) selon l'aspect - Nettoyer les liquides renversés sur la surface avant qu'ils ne séchent - Ne pas appliquer de cires en salles de bains ou pour les sols extérieurs - Placer des tapis aux entrées extérieures - Pour les plan de travaux et meubles, utiliser des mainteneurs de silicone -
Caractéristiques Techniques	Séchage au toucher	Entre 6 et 12 heures apres l'installation
	Séchage au transit	24h
	Temps de recouche	N/A
	Quantité de couches	1
	Séchage total	28 jours
	Adhérence	S/D
	Abrasion	S/D



de BS Construcciones
 Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
 Tel: +5411 4523 7363
 edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
 A. Icaria 134 local 08005 BCN España
 Tel: +34.93.320.90.92
 europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	Durete Superficielle	S/D
	Absorption de l'eau	S/D
	Impact	S/D
	Resistance au glissement	S/D
	Résistance aux rayures	S/D
	Type	N/A
	Densité	N/A
	Contenu de solides	N/A
	Temps de vie - 25 degres (min)	15 minutes
	VOC	
	Résistance au feu	Calss A2FI s1
Conditions de Stockage		Conserver dans un endroit sec et frais dans son emballage original
Durée de vie		6 Mois dans un emballage ferme
Présentations		Poudre FluidBeton 2,5 et 5 GAL - Bouche Pores a l'eau EDFAN 5et 1 litres - Polifan K12 EDFAN 5,5 litres



de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

Sécurité et Hygiène		En cas de fuite, absorber la perte avec un un absorbant naturel comme la sciure ou le sable. Ne pas rejeter le matériel dans les égouts, les rivières, les canaux ou les evacuations. Ne pas mettre en contact avec la peau, les yeux ou ingérer le matériel. Liquides sales: En de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation et de l'application du produit.
Protection personnelle		Masques anti-poussières - gants - lunettes de sécurité - protection auditive - Chaussures de sécurité - Ceinture de surpoids - Casque - tout element requis par la legislation en vigueur.
Note légale		Les informations et recommandations dans ce document sont fournies par EDFAN de bonne foi et basées sur notre expérience et les données obtenues jusqu'à présent. En aucun cas, EDFAN n'est responsable de l'utilisation de ces informations. EDFAN peut changer les données et informations de ce document sans préavis ainsi que les propriétés et les utilisations du produit ou système décrits.