de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

FICHE TECHNIQUE

Système | Produit		Oxicrete
		Francés
		Rev. 08.2016
Description		Système acide pour produire un effet oxydé sur des surfaces en ciment, mortiers ou bétons.
Avantages et possibilités		Utilisé sur des surfaces cimentaires, il permet d'obtenir un effet d'acier rouillées ou de pierre naturelle. - Obtenir un look vintage, du fer ou de pierre oxydée. -Idéal pour traiter des surfaces cimentaires anciennes. - A utiliser sur MICROCEMENT, Microbeton, Matterico, ThinCrete, Béton, Zatoh et BTX Boards. - Utilisé sur les panneaux de ciment il génère un effet de Métal oxydé. - Bonne alternative au COR TEN. - Il s'agit d'un produit qui colore le ciment et pas d'une peinture. - Ne change pas avec le temps - Moins cher que l'acier. - Choisissez entre les différentes tonalités. - Applicable sur tous types de formes.
Caractéristiques basiques	**Epaisseur**	N/A
	Utilisation	Commercial , Residentiel, Interieur et exterieur
	Superficies a revêtir	Sols, Murs, Plans de travail, escaliers, etc. (pour les sols, proteger.)
	Couleurs	Ambre - Rouge Antique - Aqua - Marron - Ebene
Application	**Composition du Système**	Mono Composant Liquide

de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	Support	Surfaces de ciment, mortiers ou betons completement secs.
	Préparation de support	Le support doit être propre. Nettoyer d'huiles, graisses et non protégées par un bouche pore ou vernis. - Supprimer tous les types de scellants ou de cires par des méthodes abrasives. - OxiCrete doit pénétrer dans la surface de ciment. - Aspirer toute la poudre. - La surface doit être sèche. - Définir les limites de couleurs à l'aide de la scie radiale. - Protéger a l'aide de ruban de masquage et de plastique dans les zones qui ne doivent pas être traitée. - Ne pas utiliser d'acide pour nettoyer le substrat.
	Mélange et Outils	OxiCrete est fourni prêt à l'emploi. - Selon la finition souhaitée, il peut être appliqué à la brosse, avec un chiffon, une éponge ou un pulvérisateur (sans pièces métalliques). - Ne pas utiliser d'outils en métal. - La couleur de la finition et toutes les variations possibles dépendent de la ou les couleurs de la base.
	Proportion de melange	N/A
	Modo d'application	Pulvérisé: Étalez une couche mince d'OxiCrete sur toute la surface non sature et éviter les accumulations de liquide en surface. - Si le produit forme des « flaques » en surface, retirer l'excédant avec une brosse. - Garder humide par pulvérisation ou en déplaçant l'excès avec la brosse de 5 à 10 minutes. – Selon la finition désirée, vous pouvez prolonger le processus et/ou le répéter. - Vous pouvez utiliser une couleur après l'autre ou en même temps pour élargir les effets de finition. - Une fois sec, retirer l produit restant avec beaucoup d'eau et une brosse ou une éponge. - Protéger avec POLIFAN K12. Attention à ne pas tacher les zones environnantes.

de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	Lavage des outils	Abondamment a l'eau
	Conditions d'application	Le support doit etre sec et frais. Ne pas appliquer en cas de prevision de pluie.
	Température du support	15 a 20 Degrees
	Température ambiente	15 a 20 Degrees
	Humidite du Support	Moins de 5%
	Consommation par m2	De 140 a 220 ccpar m2
Protection		
Maintenance		Nettoyer avec de l'eau et du savon neutre. - Retirer tout grain en surface. - Utiliser des vernis ou protections spéciales pour sols - Ne pas nettoyer avec des objets pointus qui pourraient rayer la surface. - Si la protection est endommagée contacter EDFAN. - Ne pas utiliser de Javel pure pour le nettoyage. - Ne Pas laisser de l'eau stagner en surface. – Laver quotidiennement avec une serpillère. - Utilisez des paillassons à l'intérieur et à l'extérieur dans tous les accès. - Utiliser des coussinets de protection pour tous les pieds de meubles. - En Cas de fauteuils roulants utiliser des roues de silicium et les garder propres
Caractéristiques Techniques	**Séchage au toucher**	2 h
	Séchage au transit	24 h apres la protection

de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	Temps de recouche	N/A
	Quantité de couches	Minimum 1
	Séchage total	24 h
	Adhérence	N/A
	Abrasion	N/A
	Durete Superficielle	N/A
	Absorption de l'eau	N/A
	Impact	N/A
	Resistance au glissement	N/A
	Résistance aux rayures	N/A
	Type	Mono Composant Liquide
	Densité	N/A
	Contenu de solides	N/A
	Temps de vie - 25 degres (min)	
	VOC	N/A
	Résistance au feu	N/A

de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

Conditions de Stockage		Dans son emballage original bien ferme et proteger de source directe de lumiere.
Durée de vie		12 mois
Présentations		1 L et 5 L
Sécurité et Hygiène		Ne pas verser dans les egouts et drainages - Utiliser des materiaux absorbants en cas de debordements - Ne pas verser dans les cours d'eaux, canaux et rivieres.- No ingerer - Ne pas exposer au contact avec la peau et les yeux - Appliquer en environnemets ventiles.
Protection personnelle		Utilisez tous les éléments de sécurité tels que: lunettes de protection, gants en nitrile, vêtements de travail adaptés, Masques à gaz - Respecter les normes actuelles de sécurité et d'hygiène.
Note légale		Les informations et recommandations dans ce document sont fournies par EDFAN de bonne foi et basées sur notre expérience et les données obtenues jusqu'à présent. En aucun cas, EDFAN n'est responsable de l'utilisation de ces informations. EDFAN peut changer les données et informations de ce document sans préavis ainsi que les propriétés et les utilisations du produit ou système décrits.