



FICHA TÉCNICA

Sistema Producto Sistema		Revokolor
		Castellano Argentina
		Rev. 10-2016
Descripción		Revokolor es un revoque fino texturado de base cementicia, con color, de 5mm de espesor. Tiene un acabado símil Piedra Paris (textura fina) o Morelia (textura gruesa).
Ventajas y Posibilidades		No requiere pintar ni mantenimiento. Resistente a los Rayos UV.
Características básicas	Espesor	Entre 2 y 5 mm dependiendo de la textura seleccionada.
	Usos	Residencial, Comercial, Interior y Exterior. Sólo en paredes.
	Superficies a revestir	Paredes interiores y exteriores.
	Colores	34 Colores - Carta EDFAN y colores a medida (consultar)
Aplicación	Composición del Sistema	Monocomponente. Polvo Revokolor
	Soporte	Idealmente se aplica sobre revoque grueso peinado. También puede aplicarse sobre superficies lisas como revoques finos, placas de roca de yeso, cerámicos, azulejos, etc., para cuyo caso, habrá que generar mordiente aplicando Imprimación Revokolor o masa niveladora peinada.



	Preparación de soporte	Humedecer generosamente el revoque grueso con agua.
	Mezclado y herramientas	
	Proporción de mezcla	4 Partes Polvo RVK x 1 de Agua
	Modo de aplicación	En un balde colocar una medida de agua para luego incorporar de a poco el RevoKolor. Mezclar con cuchara hasta lograr la consistencia típica del revoque fino común. Si la superficie existente tuviera mordiente, mojar generosamente con agua la superficie de base. Si fuera alisada y no tuviera mordiente, aplicar la Imprimación Revokolor con rodillo y mientras ésta estuviera húmeda comenzar con la aplicación del Revokolor. Consumo Imprimación: 0.10 a 0.20 lts/m ² dependiendo de la absorción de la base. Aplicar el Revokolor de abajo hacia arriba con fratacho de madera, como cualquier revoque fino. En cuanto la primera capa se encuentre estable aplicar la capa siguiente de terminación. No cargar todo el espesor de una sola vez, sino cargar en 2 veces húmedo sobre húmedo. Una vez que el material comienza a tirar, dar terminación con llana plástica en forma de círculos. También puede darse terminación con fratacho de madera o fieltro, lo que dejará otro tipo de textura.
	Limpieza de herramientas	S/D
	Condiciones de aplicación	S/D
	Temperatura de soporte	S/D



	Temperatura ambiente	S/D
	Humedad del Soporte	S/D
	Consumo m2	Textura Piedra Paris: 7,70 m2 terminados x bolsa (3,88 kg/m2). Textura Morelia: 5,50 m2 terminados x bolsa (4,94 kg/m2).
Sellado	<p>Puede sellarse o no. El Revokolor en sí mismo no requiere de una protección particular, pero para facilitar la limpieza posterior y conferirle mayor resistencia al agua se sugiere sellar toda la superficie con Sellador RevoKolor. El Sellador RevoKolor es un sellador para revoques con silicona. Una vez que el revoque se encuentre completamente seco y limpio, aplicar el sellador con rodillo o brocha, tratando de estirarlo lo máximo posible. Aplicar la cantidad de manos que sean necesarias hasta lograr la protección deseada. En caso de aplicar varias manos, éstas deberán aplicarse antes de que se seque la mano anterior (aplicar húmedo sobre húmedo). El secado total se logra a las pocas horas dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad. Normalmente 24 hs.</p>	
Mantenimiento	N/A	
Características Técnicas	Secado Al tacto	
	Secado al tránsito	
	Tiempo de recapado	
	Cantidad de capas	
	Curado total	28 días
	Adherencia	S/D



de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	Abrasión	N/A
	Dureza Superficial	N/A
	Absorción de agua	S/D
	Impacto	S/D
	Resistencia al deslizamiento	N/A
	Resistencia al rayado	N/A
	Tipo	Solido
	Densidad	1,6 grs
	Contenido de sólidos	N/A
	Pot Life a 25 grados (min)	25 minutos
	VOC	S/D
	Resistencia al Fuego	S/D
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco y seco. Conservar en envase original, protegido de la luz solar y el calor.	
Vida Útil	6 meses	
Presentaciones	Bolsas de 27 kg	



de BS Construcciones
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina
Tel: +5411 4523 7363
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL
A. Icaria 134 local 08005 BCN España
Tel: +34.93.320.90.92
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

Seguridad e Higiene	No es material explosivo. No verter sobrantes a las redes pluviales. Dejar solidificar y botar como escombros. Material reciclable 100 %
Protección personal	Utilizar antiparras para evitar salpicaduras del producto Utilizar máscara apta para material en polvo. Utilizar guantes, zapatas de seguridad, faja lumbar y todo elemento de higiene y seguridad personal que requiera la legislación vigente en el lugar de uso o manipuleo.
Nota legal	Los datos y recomendaciones del presente documento son brindados por EDFAN de buena fe y con las experiencias y datos obtenidas hasta el momento. En ningún caso EDFAN es responsable del uso de la presente información. EDFAN podrá cambiar los datos e informaciones del presente documento sin previo aviso así como las propiedades y usos del producto o sistema descrito.